

---

## **Синзатим Шовный**

### **Описание материала**



«Синзатим Шовный» - сухая строительная гидроизоляционная поверхностная смесь, предназначенная для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий, за счёт высокой водонепроницаемости и отсутствия усадки самого материала. Обладает высокой адгезией к бетону. По швам, стыкам,

примыканиям, трещинам и т. п. выполняют штрабу, увлажняют водой, и обрабатывают материалом Синзатим Проникающий. После чего штрабу плотно заполняют материалом, обрабатывают материалом «Синзатим Проникающий». Материал радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.

### **Приготовление сухой смеси**

Работы с материалом производить при температуре не ниже + 5°C.

Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 30-40 минут с момента добавления воды в сухую смесь «Синзатим Шовный».

Как правило, один человек за указанное время может выработать до 10 кг сухой смеси.

Сухая смесь смешивается с водой в пропорции: 0,16 л воды на 1 кг сухой смеси или по объему – 1 часть воды на 4 части сухой смеси. Растворную смесь перемешивать в течение 1 - 2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой пластичной консистенции.



## Технические характеристики

Наименование показателя	Значение	Методы измерения
<b>Технические характеристики сухой смеси</b>		
Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	ТУ 23.64.10-001-41720114-2018
Влажность, по массе, %, не более	0.3	ТУ 23.64.10-001-41720114-2018
Насыпная плотность в стандартном неуплотнённом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	1250±90	ГОСТ 8735-88
<b>Технические характеристики растворной смеси</b>		
В/Т	0,16	ТУ 23.64.10-001-41720114-2018
Сроки схватывания, мин.: начало – не ранее, конец – не позднее	30 100	ГОСТ 310.3-76
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	2200±100	ГОСТ 5802-86
<b>Технические характеристики раствора</b>		
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	2	ГОСТ 31356-2007
Прочность на сжатие, не менее, МПа, через 7 дней через 28 дней	30 40	ГОСТ 5802
Марка по водонепроницаемости раствора, W, не менее	16	ГОСТ 12730.5
Марка по морозостойкости, циклов, не менее	F400	ГОСТ 10060,0-95

Сухая смесь «Синзатим Шовный» поставляются в герметичных ведрах фасовкой 5, 10 и 25 кг. Гарантийный срок хранения сухой смеси 18 месяцев.

### Расход материала

Расход материала «Синзатим Шовный» при штрабе 25\*25 мм. составляет 1,5-2 кг/м.п.